



FICHA TÉCNICA

DADOS OPERACIONAIS

FT BICOS AIRLESS FFLP
Data de elaboração: 14/01/2023
Revisão: 04/11/2023-01

NAUBER[®]

MAQUINAS

BICOS PARA PINTURA AIRLESS DE BAIXA PRESSÃO (FFLP)

DESCRIÇÃO

Os bicos FFLP são bicos pré-atomizados que diferem dos bicos airless comuns por utilizarem menos pressão de trabalho, o que permite uma pintura mais padronizada e menos geração de névoa (overspray). Aumenta a vida útil do equipamento, pois exige menos esforço de pressão para realizar os trabalhos.

Bicos reversíveis com kit vedação, haste em aço inox, e orifício em carboneto de tungstênio, suporte em nylon.

Durável e de fácil reversão para limpeza.

Vedação de teflon usinado de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

Pressão: 5000 PSI (345 bar)


Diâmetro da haste: 11,1mm

Compatíveis com porta bicos Nauber.



IMPORTANTE!

A vedação utilizada nos bicos airless FFLP são diferentes das utilizadas em bicos comuns.



INDICAÇÕES DE USO

Indicações de aplicação vide tabela.

DADOS ADICIONAIS

PRESSÃO MÁX. SUPORTADA	5.000 PSI
PESO BRUTO	0,04kg

MEDIDAS DA EMBALAGEM	ALTURA	COMPRIMENTO	LARGURA
	1,4cm	13,5cm	7cm



CREA-SC
Registro
172951-7



Email
atendimento@nauber.com.br



Telefone
+55 47 33745969



Web Site
www.nauber.com.br

Tabela de Orientação de Bicos Airless - NAUBER MÁQUINAS

Aplicações	Largura do LEQUE								Vazão Litros/Minuto	Diâmetro do Furo (Pol.)	Diâmetro do Furo (mm)	Grau de Absorção de Superfície / Espessura de Camada	Filtros
	05 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm	40 cm	60 cm					
Stein Laca Esmalte Sintético PU	107	207	307						0,20	0,007	0,18	µ	150 Mesh Vermelho
	108	208	308						0,26	0,008	0,20	µ*	
	109	209	309						0,33	0,009	0,23	µ**	
	110	210	310	410					0,41	0,010	0,25	µ***	
Esmalte Base Água Epóxi*	111	211	311	411	511				0,47	0,011	0,28	µ	100 Mesh Amarelo
	112	212	312	412	512				0,59	0,012	0,30	µ*	
	113	213	313	413	513	613			0,68	0,013	0,33	µ**	
	114	214	314	414	514				0,80	0,014	0,36	µ***	
Acrílicas Látex Embossada Seladores	115	215	315	415	515	615			0,91	0,015	0,38	µ	60 Mesh Branco
	116				516				1,04	0,016	0,41	µ*	
	117	217	317	417	517	617	817		1,17	0,017	0,43	µ**	
	118				518	618			1,32	0,018	0,46	µ***	
	119	219	319	419	519		819	1219	1,45	0,019	0,48	µ****	
Embossamento Líquido		223	323	423	523	623			2,16	0,023	0,58	µ	60 Mesh Branco e 30 Mesh Verde
			325	425	525	625			2,54	0,025	0,64	µ*	
Massa Acrílica Massa Corrida			327	427	527				2,95	0,027	0,69	µ	30 Mesh Verde
				329	429				3,41	0,029	0,74	µ*	
				331	431	531			3,90	0,031	0,79	µ**	
					533				4,43	0,033	0,84	µ***	
Materiais de Alta Densidade					535				4,96	0,035	0,89	µ****	
					543				7,51	0,043	1,09	µ*****	
					545				8,23	0,045	1,14	µ*****	
					547				8,98	0,047	1,19	µ*****	

Legenda: BICOS DE BAIXA PRESSÃO ■ BICOS NAUBER DE ALTA RESISTÊNCIA ■
 ■ Necessário conhecimento técnico sobre o produto - consulte o fabricante do material

ATENÇÃO! Não utilize bicos de vazão maiores que a capacidade da bomba de equipamento. Ex. NAUBER D-30 = 3LPM. Bico máximo: 0,027"

Os primeiros números representam a abertura do leque

Multiplicar o primeiro número por 5 para descobrir a abertura do leque em cm

Os DOIS ÚLTIMOS números representam o orifício do bico

Acrescentar dois zeros e multiplicar os dois últimos números por 25,4 para descobrir o tamanho do orifício em mm

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PINTORES PROFISSIONAIS

BRASIL POR UM PINTOR MELHOR

NAUBER MÁQUINAS

www.nauber.com.br
 (47) 3374-5969
 (47) 99621-0018

ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA PINTURA COM SISTEMA AIRLESS:

